


Geberit Mapress nerūsējošā tērauda sistēmas caurule CrNi



Attēls-piemērs

IZMANTOŠANAS MĒRĶI

- Ķīmikālijām un tehniskajiem šķīdumiem

TEHNISKIE DATI

Materiāls CrNi tērauds 1.4301 (EN 10088)

Virsmas raupjums
Termiskā izplešanās
Caurules siltumvadītspēja
Specifiskā siltumietilpība

1.5 μm
0.016 mm/(m·K)
15 W/(m·K)
500 J/(kg·K)

PIEDERUMI

- Geberit Mapress cauruļgrieznis R
- Geberit Mapress cauruļu atskabargu slīpētājs
- Geberit Mapress iebīdes dziļuma šablons ar marķieri
- Geberit Mapress RE 1 elektriskais cauruļu atdalītājs korpusā

Preces numurs	DN	d, ø mm	di, ø mm	s mm	L m
39102 Ražošanas pārtraukšana	12	15	13	1	6
39103 Ražošanas pārtraukšana	15	18	16	1	6
39104 Ražošanas pārtraukšana	20	22	19.6	1.2	6

Preces numurs	DN	d _g mm	d _i mm	s mm	L m
39105 Ražošanas pārtraukšana	25	28	25.6	1.2	6
39106 Ražošanas pārtraukšana	32	35	32	1.5	6
39107 Ražošanas pārtraukšana	40	42	39	1.5	6
39108 Ražošanas pārtraukšana	50	54	51	1.5	6
39609 Ražošanas pārtraukšana	65	76.1	73.1	1.5	6
39610 Ražošanas pārtraukšana	80	88.9	85.9	1.5	6
39611 Ražošanas pārtraukšana	100	108	104	2	6